

35 NC 6

C %	Mn %	Si %	S %	P %	Ni %	Cr %	Mo %	Cu %	V %
0,41	0,55	0,24	0,007	0,014	0,93	0,80	0,06	0,10	0,010

Austénitisé à 900 °C 30 mn

Grosseur du grain : 11-12

